

Adhésif standard – Sans odeur – Sans trace blanche

Propriétés physiques

(a) Cyanoacrylate Monomère (Liquide):

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| • Base monomère : | Alkoxy-ester |
| • Couleur : | Incolore |
| • Viscosité à 25°C (mPa.s): | 45 - 80 |
| • Densité (g/cm ³): | 1,06 |
| • Point éclair (°C): | 85 |

Temps de prise en secondes sur :

- | | |
|--|---------|
| • Métal (Acier) : | 35 - 70 |
| • Plastique (Polycarbonate) : | 14 - 17 |
| • Elastomère (EPDM) : | 4 - 7 |
| • Bois (Hêtre): | > 60 |
| • Durée de vie à température ambiante (Mois) : | 12 |

(b) Cyanoacrylate Polymère (Polymérisé):

- | | |
|---|-----------------------------------|
| • Résistance à la traction sur EPDM (N/cm ²) : | 17-21 |
| • # = Rupture du matériau | |
| • Résistance au cisaillement sur Acier (N/mm ²) : | 13.8 |
| • Plage de température (°C) : | -30°C / + 70 °C |
| • Soluble dans : | Acétone-Nitrométhane-Ethylacétate |